

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE DJIBOUTI

Siège Social eingueila - DJIBOUTI - Tél. : (253) 35 19 77 - Tél. central à béton : 355207 Fax : (253) 35 61 56 - BP 7 OU 700 E mail : sid@intnet.dj

LABORATOIRE DE CENTRALE A BETON

SID MIX

CLASSIFICATION DE CIMENT

ESSAI DE COMPRESSION SIMPLE
SUR ÉPROUVETTE CUBIQUE
(5x5x5)

Date = 5/11/2014

Date de confection 8/10/2014

Ciment Ordinary Portland Ceme.

Fabrique au Ali Sabieh

Cient Cimenterie d'Ali Sabieh

Section : 25 cm²

Volume : 125 cm³

Quantité : 6 éprouvettes

Date compression	Age	n°	MASSE (g)	Densité	Densité moy	FORCE (KN)	Contrainte (bars)	Contrainte Moy(bars)	Contrainte Moy (Mpa)
10/10/2014	2 jours	1	298	2,38	2,39	65	260	259	25,9
		2	300	2,4		64,5	258		
		3	299	2,392		93,2	373		
15/10/2014	7 jours	4	300	2,4	2,403	92,5	370	373	37,3
		5	299	2,392		125	500		
		6	298	2,384		128	520		
05/11/2014	28 jours				2,4			510	51

Observations :

Il s'agit d'un ciment OPC de classe de résistance 52,5 MPa

CHEF DU LABORATOIRE DE SID-MIX

ABDOULKADER AHMED RIRACHE

